

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN PROFILIERTES SPERRHOLZ

Die technischen Voraussetzungen gelten nicht für spezielle Kundenanforderungen

1. Voraussetzungen für das Roherzeugnis:

- Voraussetzungen für das Roherzeugnis
- Innere Schichten aus Laubholz: Buche, Birke
- Feuchtigkeit von Pressformen bis 12%
- Zulässige Drehwüchsigkeit/Deformierung 8mm (in einem Lot ist 5% Ware von der Drehwüchsigkeit von 10mm zulässig)
- Stärketoleranz
 - > 3 ≤ 12mm ±0,5mm
 - >12 ≤ 25mm ±1,0mm
 - >25mm ±1,5mm

2. Qualitätsanforderungen für die Oberfläche von Roherzeugnissen:

Sichtbare Nutzfläche (für Lack) A

Unsichtbare Fläche – keine Nutzfläche (für Lack) B

Unsichtbare Fläche – keine Nutzfläche (für Polsterung) C

Enge Flächen (für Lack) D

<i>Fehlerarten</i>	<i>Sichtbare Nutzfläche (für Lack) A</i>	<i>Unsichtbare Fläche – keine Nutzfläche (für Lack) B</i>	<i>Unsichtbare Fläche – keine Nutzfläche (für Polsterung) C</i>	<i>Enge Flächen (für Lack) D</i>
Kernflecken	Zulässig sind max. 5 Stück von der Länge bis zu 20mm und Breite bis zu 2mm	Zulässig	Zulässig	----- -----
Verfärbungen	Zulässig ist eine kleine einheitliche Verfärbung nach hydrothermischer Bearbeitung.	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Falscher Kern	Nicht zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Blaufäule	Nicht zulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig

<i>Fehlerarten</i>	<i>Sichtbare Nutzfläche (für Lack) A</i>	<i>Unsichtbare Fläche – keine Nutzfläche (für Lack) B</i>	<i>Unsichtbare Fläche – keine Nutzfläche (für Polsterung) C</i>	<i>Enge Flächen (für Lack) D</i>
Gesunde festverwachsene Äste	Zulässig sind helle Äste, max. 3 Stück vom Durchmesser bis zu 10mm.	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Schwarze Äste	Nicht zulässig	Zulässig sind max. 5 Stück vom Durchmesser bis zu 5mm, die nicht in Anhäufungen vorkommen.	Zulässig	Zulässig sind nur vereinzelt Stücke von der Breite bis zu 10mm.
Astlöcher	Nicht zulässig	Nicht zulässig	Zulässig bis zu 25mm Durchmesser	Zulässig bis zu 5mm Breite
Risse	Nicht zulässig	Zulässig ist 1 Stück bis zu 1/5 Länge und 2mm Breite	Zulässig	Zulässig bis zu 5mm Breite
Überleimer	Nicht zulässig	Nicht zulässig	Zulässig	Zulässig
Pfropfen	Nicht zulässig	Nicht zulässig	Zulässig	Nicht zulässig
Zusammenfügen	Nicht zulässig	Zulässig	Zulässig	----- -----
Leimdurchschlag	Nicht zulässig	Zulässig	Zulässig	----- -----
Schichtenbildung in Form von Luftblasen	Nicht zulässig	Nicht zulässig	Nicht zulässig	Nicht zulässig
Flächenverschmutzung	Nicht zulässig	Zulässig sind diejenigen Verschmutzungen, die sich durch Schleifen entfernen lassen.	Zulässig	Nicht zulässig
Beulen	Nicht zulässig	Zulässig sind diejenigen Beulen, die sich durch Schleifen entfernen lassen.	Zulässig	Nicht zulässig